

سیباگام S294 رزین اکریلیک هیدروکسیل دار

رزین سیباگام S294 یک رزین اکریلیک هیدروکسیل دار می باشد که جهت ایجاد پیوند عرضی با انواع پلی ایزوسیانات ها برای رنگ ها و پوشش های شفاف (کلر) تعمیراتی اتومبیل طراحی و تولید شده است.

موارد مصرف

- اصلی ترین کاربرد پیشنهادی تولید پوشش های تعمیراتی اتومبیل نظیر رنگ های رویه و پوشش های شفاف (کلر) می باشد.

ویژگیها

- ۱ - ظاهر : مایع شفاف
- ۲ - نوع پلیمر : با قابلیت تشکیل پیوند عرضی
- ۳ - حلال : زایلن/ سولوسو ۱۰۰ / بوتیل استات
- ۴ - حلالیت :
- استرها، کتون ها و هیدروکربن های آروماتیک
- غیر قابل حل در: هیدروکربن های آلیفاتیک

خواص فیلم:

- ۱ - خواص مکانیکی و براقیت عالی
- ۲ - پایداری برونگاهی فوق العاده
- ۳ - مقاومت شیمیایی بسیار خوب

مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBAGUM S294
رنگ	Gardner	۱>
درصد جامد		۶۰±۱
عدد اسیدی	mg KOH/g	۴-۸
درصد هیدروکسیل		۴/۲
گرانروی در ۲۵ °C	mPa.s	۲۰۰۰-۴۰۰۰
دانسیته در ۲۵ °C	g/ml	۱/۰۳
حلال		X/ S100/ BAC

راهنمای مصرف

- در ترکیب با پلی ایزوسیانات های آلیفاتیک در دمای محیط یا شرایط شتابیده مصرف شود.
- پوشش ها پس از گذشت ۱۰ تا ۱۲ روز به بهترین خواص خود می رسند. لیکن برای سرعت بخشیدن به این امر پخت در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه پیشنهاد می شود.
- برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمولهای پیشنهادی مراجعه شود.
- از حلال هایی مانند الکل و گلیکول نباید استفاده شود.

شرایط نگهداری

- در ظروف در بسته پایین تر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و در محلی با تهویه مناسب حداکثر ۱۲ ماه نگهداری شود.