Ciba Polymer
Technical Data Sheet

سیباگام S601 / S602

ورنی عکس برگردان چینی و بلور

ورنی **سیباگام S601 / S602** بر پایه رزینهای (متا) اکریلیک جهت تولید عکس برگردان مورد مصـرف در دکور ظروف چینی و بلور طراحی گردیده است. رزینهای مصرف شده در این ورنی در کنار انعطاف پذیری مناسب در هنگام نصب بر روی ظروف شیشـــه ای، چینی و سرامیکی، در دمای بالای C °۴۰۰ بســـرعت تخریب و هیچ اثری از خود بر جای نمی گذارند.

نحوه مصرف

- این ورنی را میتوان با استفاده از دستگاهای سیلک اسکرین نیمه اتومات (تخت) یا تمام اتومات (روتاری) برروی ورقه های عکس برگردان در دمای متعادل پوشش داد و بهترین دمای مصرف° ۲۵-۲۰ می باشد.

ویژگیها

۱ - انعطاف پذیری مناسب.
۲ - بدون بو.
۳ - بدون شره.
۴ - بدون حباب.
۵ - بسیار سریع خشک شونده.
۶ - قابل استفاده با سیلک ۱۶۵-۲۱ , ۱۲۵-۲۴ PBT
۷ - فیلم ایجاد شده به راحتی از سطح کاغذ جدا می شود.

مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBAGUM S601/S602
دانسیته	g/cm3	۰/۹۵
ویسکوزیته	cp	۸۰۰-۱۰۰۰
درصد غیر فرار	%	۴۱±۲
حداقل ضخامت فیلم	میکرون	۲۳
رنگ		زرد/بیرنگ

بسته بندی

- بشکه فلزی ۱۹۰ کیلوگرمی

شرایط نگهداری

- در محل خشک و دمای °۳۰-۱۰ نگهداری شود.
- در ظرف اصلی و درب کاملا بسته و در دمای فوق به مدت ۲ سال قابل نگهداری است.

شرکت سیبا پلیمر البرز
(شرکت با مسئولیت محدود)
CIBA POLYMER
تهران- خیابان ظفر(دستگردی)- خیابان گوی آبادی- پلاک۳
تلفن: ۶۷ و ۰۲۱-۲۶۴۲۲۴۶۱ فاکس: ۰۲۱-۲۶۴۲۲۵۱۳
پست الکترونیکی: sales@cibapolymer.com
www.cibapolymer.com

کد سند: ET-01-30-1
تاریخ به روزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹