

سیباگام S573 رزین اکریلیک هیدروکسیل دار

رزین سیباگام S573 یک رزین اکریلیک هیدروکسیل دار می باشد که جهت ایجاد پیوند عرضی با انواع پلی ایزوسیانات ها برای رنگ ها و پوشش های خودروبی طراحی و تولید شده است.

ویژگیها

- ۱ - ظاهر : مایع شفاف
- ۲ - نوع پلیمر : با قابلیت تشکیل پیوند عرضی
- ۳ - حلال : زایلن/متوکسی پروپیل استات/تولوئن
- ۴ - حلالیت : قابل حل در: استرها، کتون ها و هیدروکربن های آروماتیک
غیر قابل حل در: هیدروکربن های آلیفاتیک

خواص فیلم:

- ۱ - خواص مکانیکی و براقیت عالی
- ۲ - مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- ۳ - سازگاری خوب با سایر رزین های هیدروکسیل دار

مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBAGUM S573
رنگ	Gardner	۱>
درصد جامد		۶۰±۱
عدد اسیدی	mg KOH/g	۱۰>
درصد هیدروکسیل		۴/۲
گرانروی در ۲۵ °C	mPa.s	۲۶۰۰-۳۸۰۰
دانسیته در ۲۵ °C	g/ml	۱/۰۳
حلال		Xylene/MPA

راهنمای مصرف

- در ترکیب با پلی ایزوسیانات های آلیفاتیک در دمای محیط یا شرایط شتابیده مصرف شود.
- پوشش ها پس از گذشت ۱۰ تا ۱۲ روز به بهترین خواص خود می رسند. لیکن برای سرعت بخشیدن به این امر پخت در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه پیشنهاد می شود.
- برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمولهای پیشنهادی مراجعه شود.
- از حلال هایی مانند الکل و گلیکول نباید استفاده شود.

شرایط نگهداری

- در ظروف در بسته پایین تر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و در محلی با تهویه مناسب حداکثر ۱۲ ماه نگهداری شود.